

DATENBLATT 22136.160.30800

SI 136

Weisse Polypropylen-Folie mit weißer Rückseite, geeignet für Roll-Up-Displays, Poster, Banner, PoS und den Messebau. Hohe Opazität durch innenliegende Lichtsperrschicht,

Drucksysteme



Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Dicke	Länge (m)
22136.160.39300	914	0.160 mm	50
22136.160.30800	1067	0.160 mm	50
22136.160.32300	1270	0.160 mm	50

Technische Daten

Charakteristik

- Brillante Farbwiedergabe
- Gute Kratzfestigkeit
- Gute Planlage
- gute Reißfestigkeit
- Hohe Opazität
- Matt nicht reflektierend
- PVC-frei
- Reflexarme Druckoberfläche
- umweltfreundliche PP-Folie

Ausführung

- Weiss matt

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	matte
Breite (mm)	1067
Dicke	0.160 mm +/- 0.005 mm
Kerndurchmesser	76 mm
Länge (m)	50
Optische Dichte	~ 99%
Trägermaterial	Polypropylene
Verpackungsmenge	1 roll

Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Grossflächen Ink Jet Drucker mit wasserbasierten Dye- oder Pigmenttinten sowie Latex-Tinten

Verarbeitung

- Hinweis für Latex-Tinten: Zur Vermeidung des "Rewetting"-Effektes (Schmierfilm an der Druckoberfläche auf Grund mangelnder Tintenfixierung), ist es erforderlich, die optimalen Trocknungsparameter anhand eines Drucktests vor dem Auflagedruck festzulegen. "Rewetting" kann bei fehlerhaften Trocknungsparametern, abhängig von den jeweiligen Umgebungsbedingungen und der Beschaffenheit des Druckmotivs, bis zu mehreren Tagen nach dem Druck auftreten. Bei der Erstellung von Medienprofilen ist dieser Umstand besonders zu berücksichtigen.
- Mit Dye-Tinte bedruckt, muß zur Verbesserung der Licht- und Wischfestigkeit - auch im Innenbereich - grundsätzlich überlaminiert werden.
- Oberflächenschutz ist erforderlich, wenn die Druckoberfläche Abrieb oder anderen mechanischen Einflüssen, Verschmutzung und Feuchtigkeitseinwirkung über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist. Der Oberflächenschutz muß hierbei, abhängig vom jeweiligen Verwendungszweck, kantenbündig oder mit Kantenschutz ausgeführt werden. Dies ist vom Anwender vor der Anwendung zu prüfen.
- Wir empfehlen die Verwendung von selbstklebenden Kaltlaminaten.

Bei Roll-Up-Systemen, die das Poster mittels Klemmleiste in der Kassette fixieren, empfehlen wir ein zusätzliches Stück Folie als Vorspannmaterial von ca. 50-80cm im unteren Posterbereich, um mögliche Querabdrücke der Klemmleiste im Plakat zu vermeiden, die während der Lagerung des Roll-Ups in der Kassette entstehen können.

Lagerung

- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.