

DATENBLATT 22171.350.38900

SI 171

Einseitig beschichtetes Canvas (100% Baumwolle) mit natürlich strukturierter Oberfläche. Geeignet als Inkjet-Leinwand für gerahmte Drucke oder zum Bespannen auf Holzkeilrahmen. Für Kunstdrucke, Poster, Messebau und Bühnendekorationen.

Drucksysteme



Rollen

| Artikelnummer | Breite (mm) | Grammatur | Länge (m) |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------|
| 22171.350.35800 | 610 | 360 g/m ² | 15 |
| 22171.350.38900 | 914 | 360 g/m ² | 15 |
| 22171.350.30400 | 1067 | 360 g/m ² | 15 |
| 22171.350.30900 | 1118 | 360 g/m ² | 15 |
| 22171.350.31900 | 1270 | 360 g/m ² | 15 |
| 22171.350.34900 | 1520 | 360 g/m ² | 15 |

Technische Daten

Charakteristik

- Brillante Farbwiedergabe
- Elastische Beschichtung für gute Dehnbarkeit
- Naturbelassene Geweberückseite
- Reflexarme Druckoberfläche

Ausführung

- Weiss matt

Spezifikationen

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Beschichtung Druckseite | Mikroporöse Beschichtung |
| Breite (mm) | 914 |
| Grammatur | 360 g/m ² |
| Kerndurchmesser | 76 mm |
| Länge (m) | 15 |
| Trägermaterial | 100% Baumwolle, 2:1 Bindung |
| Verpackungsmenge | 1 Rolle |

Kompatibilität

Verarbeitung

- Bedingt durch die im Rohgewebe enthaltenen natürlichen Bestandteile der Baumwolle kann die Oberflächenbeschaffenheit des Mediums leicht variieren. Ebenso sind geringfügig farbliche Abweichungen von Charge zu Charge nicht auszuschließen.
- Baumwollgewebe hat die Eigenschaft, Feuchtigkeit aufzunehmen. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann die Planlage des Produktes negativ beeinflussen. Dies könnte zu Störungen im Druckprozeß und in der Folge zu Fehlern im Druckbild führen. Zudem kann zu hohe / zu geringe Luftfeuchtigkeit Einfluss auf die Maßhaltigkeit (Längendifferenz) des Druckmotivs nehmen. Daher sollte das Material vor dem Bedrucken idealerweise über mehrere Tage im Druckraum gelagert und erst unmittelbar vor Druckbeginn aus der Originalverpackung entnommen werden.
- Zusätzlicher Oberflächenschutz ist erforderlich, wenn die Druckoberfläche Abrieb, Handschweiß oder anderen mechanischen Einflüssen ausgesetzt wird. In diesem Fall muß die Druckoberfläche mit geeignetem Klarlack oder Flüssiglaminat geschützt werden.
- Um die Farbechtheit zu verbessern, müssen mit Farbstofftinte hergestellte Drucke grundsätzlich mit Klarlack oder Flüssiglaminat geschützt werden.

Lagerung

- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- Trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.