

DATENBLATT 22VK0.100.44700

Signalit SIVK

Transparent glänzende, wiederablösbare Vinyl-Folie. Ideal als Aufkleber, Schilder, Etiketten und für den Modellbau geeignet. Klebt auf allen trockenen und sauberen Oberflächen.

Drucksysteme



Formate

Artikelnummer	Dicke	Format	Verpackungsmenge
22VK0.100.44000	0.110 mm	DIN A4	100 sheets
22VK0.100.44700	0.110 mm	DIN A4	250 sheets
22VK0.100.43100	0.110 mm	DIN A3	40 sheets

Technische Daten

Charakteristik



- Brillante Farbwiedergabe
- Selbstklebend
- Universell einsetzbar

Ausführung

- Klar glänzend
- Selbstklebend mit Papierabdeckung

Spezifikationen

Abdeckung	Silikonpapier ~ 0.145 mm
-----------	--------------------------

Beschichtung Druckseite	Power-Gloss®, klar glänzend
Breite (mm)	210
Dicke Träger mit Toner-Beschichtung	0.110 mm
Format	DIN A4
Klebkraft	frisch ≥ 3.5 N, nach 24 Std. ≥ 10 N
Klebstoff	Polyacrylat Dispersion, semipermanent
Länge (mm)	297
Trägermaterial	Kalandrierte Weich-PVC-Folie, monomer weichgemacht, 0.100 mm
Verbunddicke	0.260 mm
Verpackungsmenge	250 Bogen

Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Kleinformat Ink Jet Drucker.

Verarbeitung

- Bedrucken: Die Folienoberfläche der SIVK ist mit einer quellbaren Beschichtung ausgerüstet. Wir empfehlen die Verwendung von „Foto-Schwarz-Tinte“, die wischfester ist, als „Matt-Schwarz-Tinte“. Beim Bedrucken mit hohem Farbauftrag kann es je nach verwendetem Drucker / Tinten zu verlängerter Trockenzeit und verringerter Wischfestigkeit kommen. Es ist daher unbedingt erforderlich, die geeigneten Druckereinstellungen anhand von Testdrucken vor dem Auflagendruck zu ermitteln.
- Laminieren: Ein Oberflächenschutz mit Kaltlaminat ist erforderlich, wenn die Druckoberfläche Feuchtigkeit, Handschweiß, Abrieb etc. ausgesetzt ist. Für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich muß SIVK grundsätzlich mit 5mm überstehendem Laminat geschützt werden.
- Verklebung: Es können alle ebenen und glatten Oberflächen beklebt werden, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon u.ä. sind. Die zu beklebende Fläche muß vor der Verklebung auf die Eignung hin geprüft und fachgerecht vorbereitet (gereinigt) werden. Verklebungstemperatur mind. 15°C. Zur Entfernung von SIVK wird die Folienoberfläche mit einem Heißluftgebläse erwärmt und vorsichtig vom Untergrund abgezogen.

Lagerung

- Haltbarkeit: 1 Jahr ab Lieferung
- Kühl und trocken lagern

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die



beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.