DATENBLATT 46647.180.85001

Densotrans HCE

PCB Diazo Phototooling Polyester Film, einseitig, semi-matt, amber

Formate

Artikelnummer	Format	Nenndicke (mm)	Verpackungsmenge
46647.180.85001	20"x24"	0.180	100
46647.180.86001	24"x30"	0.180	50

Technische Daten

Spezifikationen

Breite (inch)	20
Breite (mm)	508
Format	20"x24"
Länge (inch)	23.98
Länge (mm)	609
Nenndicke (mil)	7.2
Nenndicke (mm)	0.180
Trägermaterial	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	100

Verarbeitung

- Beachten Sie die speziellen Verarbeitungshinweise (Instruktionsblatt).
- Handhabung: Die Filme sind im UV-Bereich lichtempfindlich. Sie müssen im Hellraum (ideal Gelblicht) verarbeitet werden. Direkte Sonnenbestrahlung zerstört die lichtempfindliche Schicht in kurzer Zeit und längere unentwickelte Lagerung im Hellraum (bei gewissen Lichtquellen) muss jedoch vermieden werden.
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke

Lagerung

- Unverarbeitete Filme: kühl (15 - 20°C) und trocken (max. 60% r. F.); luftdicht (Ammoniakdämpfe).
- Verarbeitete Filme: lichtgeschützt, bei normalen Raumbedingungen.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.